

Ceresit



TAPIZOL 1125

Adhesivo para tapiz

CERESIT
TAPIZOL_ES_13_1016



DESCRIPCIÓN

Ceresit Tapizol 1125 es una pasta suave de color blanco base agua formulada a base de resinas de PVA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Viene listo para usarse
- ▶ Fácil de aplicar
- ▶ Seca rápidamente
- ▶ Tiene buen rendimiento
- ▶ Excelente adherencia

USOS

Especial para adherir tapiz con soporte de tela o papel a muros, plafones o columnas con acabado de yeso, cemento-arena, paneles de yeso, madera, etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1.Preparación de la superficie. La superficie debe estar seca, tersa, limpia y uniforme. Pintura deteriorada o mal adherida debe ser retirada

Si la superficie tiene irregularidades, deberá nivelarse o resanarse con mortero o yeso. Se sugiere hacerlo con la siguiente mezcla para reparación según corresponda. 3 partes de yeso, 2 partes de agua y 0.5 partes de Ceresit Tapizol 1125. Para mortero la proporción recomendada es 4.5 partes de arena cernida, 1.5 partes de cemento, 1 parte de agua y 1 parte de Ceresit Tapizol 1125. Aplicación mediante cuña o espátula.

Nota: las proporciones son en volumen.

Las superficies reparadas deberán estar secas, limpias y sanas (seca aproximadamente de un día para otro, dependiendo del volumen del resane).

Si es una superficie nueva, para facilitar la aplicación y mejorar los resultados del adhesivo, aplique como sellador el primario Ceresit R 777 diluido 1 a 1 con

agua limpia para sellar la porosidad del sustrato. Deje secar de 1:30 a 2:00 hrs.

2. Aplicación. Aplique una capa uniforme de Ceresit Tapizol 1125 por medio de brocha, cuña o llana sin dientes sobre el lienzo que se va a pegar.

Pegue el tapiz sobre la superficie antes de que seque el adhesivo.

El Ceresit Tapizol 1125 aun fresco le permitirá mover desplazando ligeramente el lienzo para que pueda alinear el dibujo del tapiz.

Presione y extienda el tapiz con una llana o cuña sin dientes deslizando sobre el lienzo del centro hacia las orillas para evitar pliegues y abolsamientos de aire.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Aplíquese en superficies bien niveladas
- No aplique sobre superficies húmedas
- No mezclar Ceresit Tapizol 1125 con otros productos
- Una vez abierto el envase preferentemente utilizar el producto por completo, en caso de sobrantes, deben ser cerrados para evitar la entrada de aire o contaminaciones

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para su uso utilice guantes de hule.

Mantener fuera del alcance de los niños.

La hoja de seguridad del producto está disponible en:

www.ceresit.com.mx

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ceresit Tapizol 1125 contribuye a mejorar la calidad del ambiente interior al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes ya que el contenido de VOC es 442 g/L. Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2)

Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información en ceresit.com.mx, ceresit.com y ceresit.com.co

DATOS TÉCNICOS

Contenido de VOC	0.53 g/L
Aspecto físico	Crema de color blanco
Presentación	Cubeta, 4 L (1.06 Gal)
Viscosidad Brookfield @25° C (77°F) Vástago No.6 a 10 r.p.m. Ps	550 - 900
Contenido de sólidos	41 - 44%
Densidad @ 25° C (77°F), gr/cm ³	1.00 - 1.10
pH @ 25° C (77°F)	4.5 - 5.5
Toxicidad	No tóxico (Salvo ingestión)
Rendimiento	3.5 - 4 m ² /L
Flamabilidad	No es flamable (base agua)
Estiba máxima	Caja de 4: 8 piezas superpuestas
Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento.	En su empaque original cerrado, conserva sus propiedades por 12 meses, manténgase en lugares, frescos, secos y bajo techo.

Notas: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, 24° C (75.2°F) +/- 1 y 50% de humedad relativa.

Los datos señalados para tiempo de aplicación, fraguados, colocación de acabados y tránsito peatonal, pueden variar en función de las condiciones ambientales y el espesor aplicado.

Las recomendaciones que se dan en esta hoja técnica están basadas en pruebas de laboratorio y en nuestra experiencia. Sin embargo, como los métodos y condiciones específicas en que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas funcionales de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda o casos no contemplados, consulte a nuestra Gerencia de Apoyo Técnico.



Henkel Capital S.A. de C.V.,

Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2,
Col. Centro Urbano Interlomas,

Huixquilucan, Estado de México, CP 52760

Atención al consumidor: 01800-FESTER7 - web.fester@henkel.com

www.ceresit.com.mx, www.ceresit.com y www.ceresit.com.co

Quality for Professionals